

# BIRKOPLEX®

## HOCHWERTIGES BIRKENSERRHOLZ


Edelholzfurniertes, hochwertiges Birkensterrholz mit kalibrierter Mittellage.



Digitaldruck möglich



Träger schwer entflammbar möglich



Besonders geeignet für  
decke; wand; möbelbau; laden- und messebau; küchen- und badmöbel

## BIRKOPLEX®

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
<b>TRÄGER</b>		
Träger:	Birkensperrholz nach DIN 314-2 verleimt	
Trägerstärke:	ca. 18 mm	siehe Trägertabelle
<b>FORMATE</b>		
Formate:	2500 x 1250 mm (Stärkeltoleranz gem. EN 315)	siehe Trägertabelle, Sonderformat: 3600 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, Fixmaß möglich
<b>VERLEIMUNG</b>		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
<b>SICHTSEITE</b>		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
<b>RÜCKSEITE</b>		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Qualität:	B	A-First Quality, A, C, Papier, Werkwahl siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>

### ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

### ZUSATZINFOS

Kalibrierte Trägerplatte sorgt für weitgehend homogenere Stärken.  
 Trägereigenschaften: Anlehnung an EN 315.  
 Einsatz im Sauna-/Schwimmbadbau / Wellnessbereich eingeschränkt möglich.

### KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

## BIRKOPLEX®

### BIRKOPLEX® UND VERZUG

---

Es ist bei klimatischen Schwankungen und durch das natürliche Quellen und Schwinden des Holzes möglich, dass Sperrhölzer zum Verzug neigen. Beim Einsatz der Birkoplexplatte in Feuchtbereichen wie Küchen und Bäder tritt dies natürlich verstärkter auf.

Es ist entscheidend, dass es den Sperrhölzern ermöglicht wird, eine Ausgleichsfeuchte herzustellen. Dies bedeutet, das Material muss unter denselben klimatischen Bedingungen verarbeitet werden, wie es später eingebaut wird. Weiterhin muss bei der Wahl der Oberflächenbehandlung darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit zugeführt wird.

Hinzu kommen konstruktive Möglichkeiten der Stabilisierung: Hierfür haben nahezu alle Beschlaghersteller (z.B. Häfele) Ausgleichsbeschläge im Programm. Mit deren Hilfe können Türen, die nicht durch eine Drehstangenverriegelung oder andere konstruktive Mittel (z.B. Gratleiste) fixiert sind, justiert werden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir einen Verzug von Sperrhölzern nicht als mögliche Reklamation anerkennen können. Unsere Produkte sind von Haus aus optimal hergestellt und verpackt. Achten Sie auch bei den jeweiligen Lagerorten (Handel und Verarbeiter) darauf, dass die Platten vor allem auch in feuchten Jahreszeiten korrekt gelagert werden.

---

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

---

#### KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM